

Technologický postup			Název celku: ZÁDRŽKA ZÁSOBNÍKU - MIM	Název skupiny:	Název součástky: ZÁDRŽKA - MIM	Číslo součástky: 3	Vydání post.:
Dne: 12.4.2013	Vyhotovil: Bc. MILAN MEDŮSEK	Kontrol.:	Polotovar: MIM 4340		Materiál: MIM 4340	Hmotnost: 0,006 kg	Číslo listu: 1
Č. op.	Středisko Název stroje:	Třídící číslo:	Popis práce:	Výrobní pomůcky, nástroje, měřidla:		Řezné podmínky:	
1	LISOVNA VSTŘIKOVACÍ LIS ARBURG 320 C		VSTŘIKOVAT VÝLISKY DOBA VSTŘIKOVÁNÍ 27 s/ks	LISOVACÍ FORMA, Kladívko			
2	PRACOVISTĚ MIM PEC NA ODSTRANĚNÍ POJIVA ELNIK CD 3045		ODSTRANIT POJIVO PŘI TEPLITĚ 150 °C PO DOBU 6 HODIN	OCHRANNÉ POMŮCKY			
3	PRACOVISTĚ MIM SLINOVACÍ PEC MIM 3045		SLINOVAT PŘI TEPLITĚ 1250 °C V DUSÍKOVÉ ATMOSFÉŘE PO DOBU 120 MINUT ŘÍZENÉ CHLAZENÍ PO DOBU 60 MINUT	OCHRANNÉ POMŮCKY			
4	ZKUŠEBNA SOUŘADNICOVÝ MĚŘÍCÍ STROJ	26214	MĚŘENÍ NA SOUŘADNICOVÉM STROJI: MĚŘENÍ 1 KS Z KAŽDÉ PODLOŽKY TECHNOLOGICKÉ ZMETKY STANOVENY 10%				
7	KALÍRNA ZAŘÍZENÍ KALÍRNY	28676	IZOTERMICKY KALIT DLE POSTUPU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ HRC 38-45				
8	KONTROLA ROCKWELL	09612	KONTROLA TVRDOSTI HRC 38-45				
9	LEŠTÍRNA ZAŘÍZENÍ LEŠTÍRNY	16343	LEŠTIT PLOCHY DLE VÝKRESU UPNUTO KUSŮ: 1 ks				
10	PRACOVISTĚ PŮ ČERNÍCÍ SOUPRAVA		ČERNIT, KONZERVovat DLE TG. PŘEDPISU PRO ČERNĚNÍ				